



Malla Fibra de Vidrio MFV
(100 x 5.000 cm, 135 grs/m2)

CARACTERISTICAS:

Malla Fibra de Vidrio MFV, en rollo de 100 cm por 5.000 cm, con trama reticulada de 5 mm de abertura, 135 grs por m2 y un peso total de 7 Kg, con resistencia a la tracción y tratamiento anti alcalino.

APLICACIÓN:

En paños interiores de muros y tabiques Monoplac que consulten pintura como terminación (idealmente esmalte al agua), se recomienda encamisar en la etapa de empaste para prevenir la aparición de fisuras en el estuco.

Fijar malla al estuco con la 1° mano pasta muro acrílica (tipo A-1) en fresco, 2° mano cubrir malla con la misma pasta acrílica y finalmente se aplica una 3° mano de pasta muro normal (tipo F-15) lijable.

En paños exteriores lisos que no consulten pinturas elastoméricas, una opción es aplicar una mano de pasta acrílica para fijar la malla y posteriormente rematar con pasta cementicia (pasticem ó similar).